

 ECOPack-Folien Ihr Potential. Unser Antrieb.	<h1>Lagerbedingungen</h1>	Seite	1 von 1
		Qualitätswesen	
	PE - Folie	Rev. 001	

Lagerung von Folienerzeugnissen:

Um eine einwandfreie Produktqualität und Verarbeitbarkeit von Folie zu gewährleisten, sind bei der Lagerung bestimmte Vorgaben einzuhalten. Die Lagerung der Ware sollte bei 15-25°C und trocken bei 40-65% relativer Luftfeuchtigkeit erfolgen.

Die Außenverpackung mittels eingefärbter Schrumpfhaut ist als zusätzlichen Schutz während dem Transport und für die Lagerung gedacht. Die Folien sind licht- und hitzeempfindlich und deshalb gegen Lichteinwirkung (Sonne, Beleuchtung) und starker Wärme (Heizkörper) zu schützen. Zu lange Lagerung insbesondere bei zu starker Licht- und Hitzeeinwirkung kann zu einer Alterung der Kunststoffoberfläche führen. Hierdurch verschlechtern sich die Eigenschaften entsprechend.

Die Verarbeitung sollte innerhalb von sechs Monaten erfolgen, außer der Kunde bestellt Folie mit einer längeren UV Beständigkeit. Bei speziell ausgerüsteten Folien (z.B. hoher Gleitmittelanteil, bestimmte Einfärbungen, Vorbehandlung für Druck und Kaschierung, UV-Stabilisatoren, Antistatika) können andere Verarbeitungszyklen erforderlich sein.

Um eine einwandfreie Verarbeitbarkeit der Folie zu erreichen, sind folgende Hinweise zu berücksichtigen.

- Das Packmittel sollte 24-48 Stunden vor Verarbeitung in den Produktionsraum genommen werden, um sich den dortigen Verhältnissen anzugleichen.
- Die Verarbeitung sollte bei möglichst konstanten Temperaturen 15-25°C und 40-65% relativer Luftfeuchtigkeit erfolgen.
- Bei Lebensmittelfolien weisen wir darauf hin, dass die ersten Lagen der Folienrollen vom Kunden vor der Verarbeitung zu entfernen sind.

Eventuelle Gewährleistungsansprüche im Rahmen der jeweils gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bei unsachgemäßer Lagerung oder Verwendung ausgeschlossen.

ECOPack-Folien GmbH, GF Christian Wüstrich Schloßberg 2 - 94513 Schönberg Tel.: +49 8554 9437255	Erstellt	Geprüft / Freigegeben	Datum
	Wüstrich Emily	Wüstrich Christian	01.07.2021